



ZCQ 自吸式磁力泵主要材料的耐腐蚀性能参考表

介质	浓度 (%)	不锈钢		浓度 (%)	陶瓷	
		25°C	50°C		25°C	50°C
硫酸	<5	V	X	/		
硝酸	70		v	/		
盐酸	/	X	/	/		
氢氟酸	/	X	/	0~100	X	/
醋酸	<20	v	v	/		
氢氧化钠	70	v	v	/	0	X
重铬酸钾	40~60			10~20		
臭水	/	0	/	/		
乙醇	/		V	/		
丙酮	/			/		/
四氯化碳	50			/		
氟利昂22	/		/	/		
漂白液	CL12%	X	/	/		
电镀液	/	/	/	/		
照相液	/		/	/		